Vinilo autoadhesivo Holográfico LC6321

Descripción:

Película: 100 micras; Película láser de PVC
Adhesivo: Adhesivo permanente transparente
Liner: Papel PEK blanco de 140 g/m^2 con revestimiento de silicona y PE de doble cara
Ancho: 1,27 m

Características:

1. Fuerte estabilidad dimensional, adecuada para la mayoría de superficies, una amplia gama de aplicaciones.
2. Excelente imprimibilidad y estabilidad dimensional.
3. La película es deslumbrante y hermosa, el color deslumbrante es más evidente después de la irradiación de la luz nocturna.

Aplicaciones:

1. Adecuado para publicidad interior y exterior.
2. Este producto es principalmente adecuado para métodos de impresión solvente, ecosolvente, UV y látex.

Datos Técnicos:

Condición de prueba: Temperatura interior 23±2°C; Humedad relativa 50±5%; Utilice aluminio, vidrio y placa de acero como base material para realizar pruebas.

Término de Prueba	Unid.	Método de prueba	Promedio
Espesor PVC	Micrón	GB/T6672-2001	100±10
Forro de peso	gramos/m^2	GB4669-1995	140±10
Peso-producto terminado	gramos/m^2	GB4669-1995	300±20
Adhesión inicial	N/25mm	FTM 9	≥7
24h, pelado a 180°	N/25mm	FTM 1	≥5
Resistencia a la tracción MD	N/25mm	GB/T1040.1-2006	≥35
CD de resistencia a la tracción	N/25mm	GB/T1040.1-2006	≥30
Temperatura de construcción	°C		20±10°C
Temperatura aplicable	°C		-20 ~ +70

- Todos los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Condición de almacenamiento:

Todos los productos LOVE CAR deben almacenarse siempre en el embalaje original y con los materiales de protección originales, preferiblemente almacenado herméticamente, no más de 6 capas si se almacena horizontal. No exponer a la luz solar directa ni a fuentes de calor. La duración es de un año con temperatura de 25°C±5°C y humedad relativa de 50±15%.

Entorno de producción y aplicación:

Ambiente de producción: Temperatura de 25±5°C, humedad relativa de 50% ±10%, ambiente limpio y libre de polvo sin materia suspendida. Mueva los materiales al entorno de impresión 24 horas antes de imprimir.
Pruebe antes de su uso y queden suficientes márgenes de borde al imprimir.
Ambiente de aplicación: temperatura de 20±10°C, humedad relativa de 50±10%; Pegar sobre superficie plana, lisa y limpia.
Sin polvo flotante ni desprendimiento, es necesario tomar más de 2 horas de mantenimiento antes de laminar.

011.5353.5050 011.2861.1660 /graphiczoneok
ventas@graphic-zone.com.ar WWW.GRAPHIC-ZONE.COM.AR

Vinilo autoadhesivo Holográfico LC6321

Condición de Garantia:

1. Vida útil de un año: almacenado en condiciones adecuadas, preferiblemente úselo dentro de los 6 meses.
2. Plazo de un año desde la fecha de fabricación del producto, no aceptación de producto vencido.

Observación Importante:

1. La información mencionada en esta hoja de datos del producto se basa en pruebas confiables ejecutadas por LOVE CAR. Una humedad ambiental superior al 70% en diferentes distritos disminuirá el resultado de la impresión.
2. Este producto SAV tiene pegamento permanente y tiene la posibilidad de dejar goma residual con diferentes sustratos y pegados. Aconsejamos utilizar el mismo lote de producto para unir.